

Technisch merkblad
Artikelnummer 2390-91

Trappen- & Parketlak

Lak op waterbasis voor verwerking d.m.v. rollen of kwasten



Op waterbasis



Voor binnen



Voor meubels




Voor houten vloeren



Voor trappen



Voor binnendeuren

Kwasten/
rollenVoor gebruik
goed roerenVerwerkings-
temperatuurDroogtijd
overschilder-
baar na 4 uurVerbruik per
laag

Houdbaarheid

Vorstvrij, koel
en droog
opslaan.
Verpakking
goed sluiten

Toepassing

Houten vloeren, parket, trappen voor particuliere toepassing. Ook voor meubels en binnendeuren geschikt. Speciaal voor de doe-het-zelver.

Producteigenschappen

Trappen- & Parketlak onderscheidt zich met name door de gelijkmatige vulling van de ondergrond en de goede vloeieigenschappen. Het product is gemakkelijk te verwerken en reukarm. Hout wordt door deze robuuste, sterke laag extreem goed beschermd. Het oppervlak is chemicaliënbestendig conform DIN 68861, deel 1, 1C. Bovendien heeft de doorgeharde laklaag een goede slijt- en krasvastheid alsook een goede bestendigheid tegen alle in de handel voorkomende handcrèmes. Getest conform NEN EN 71-3, veilig voor houten kinderspeeltoestellen.

Technische gegevens

Glansgraad:	2390 zijdeglans 2391 zijdemat
Geur:	typische eigen geur, na droging reukloos
Verpakking:	bussen 0,75 en 2,5 liter
Kleur:	kleurloos

Verwerking

Het hout moet goed geschuurd (korrel 100-120), droog, schoon, vetvrij zijn. Vettige en harsrijke houtsoorten vooraf met verdunning afwassen. Oude lagen zeer goed schuren. Maximaal toelaatbare houtvochtigheid 8-12%. Trappen- & Parketlak wordt met een speciale acrylkwast of een speciale lakroller (kortharige mohairrol) verwerkt. Indien met een roller verwerkt mag maximaal 5% water worden toegevoegd om de vloeieigenschappen optimaal tot uiting te laten komen. Voor het gebruik goed roeren. Om een sterke, duurzame laag te verkrijgen,

moeten 3 lagen worden aangebracht. Door het opzetten van een proef de kleur en verdraagzaamheid met de ondergrond testen. Trappen- & Parketlak niet uitgieten over de vloer en dan verdelen, dit leidt nl. tot vlekvorming. Niet meer dan 2 lagen per dag aanbrengen. Niet beneden +15°C verwerken (materiaal- en ondergrondtemperatuur).

2390-02.16.[11.14]

Opmerking

Gelakte vloeren en trappen moeten eigenlijk dagelijks met een bezem of mop schoongemaakt worden, ontdaan van stof, zandkorrels en vuil. 1 x per week de vloeren of trappen afnemen met water onder toevoeging van Trappen- & Parketreiniger en onderhoud (art.nr. 2393).

Reiniging

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Restanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Verbruik

100-120 ml/m² per laag. Bij zeer intensief gebruikte vloeren en trappen tenminste 3 lagen aanbrengen.

Droging

Stofdroog: ca. 1 uur
Hanteerbaar: ca. 2 uur
Overschilderbaar: ca. 4 uur

Volledig mechanisch en chemisch te belasten na 7 dagen. Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Gedurende de verwerking en droging voor goede ontluchting en ventilatie zorgen. Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vertragen de droging.

Verdunning

Indien noodzakelijk met water (5-10%).

Houdbaarheid

In de gesloten, originele verpakking, droog, koel en vorstvrij opgeslagen tenminste 2 jaar.

VOS-gehalte

EU grens voor dit product (categorie A/i): 140 gr/ltr (2010)
Dit product bevat maximaal 90 gr/ltr VOS.

Veiligheidsaanbevelingen

Product bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.
Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsbladen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Buiten bereik van kinderen houden. Smitnevel niet inademen.
Tijdens en na verwerking voor goede ventilatie zorgen.
Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met water spoelen.
Niet in riolering, oppervlaktewater en grondwater lozen.

Volledig lege verpakking kan gerecycled worden.

Productcode: W3+

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren in de originele verpakking. Volledig lege verpakking kan gerecycled worden.
Mag niet als huisvuil worden gedeponeerd. Niet in de riolering lozen.

Gevarenaanduiding

WGK: 1
ADR: -/-

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merksblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden (VVF). Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren namelijk uitsluitend volgens deze voorwaarden.